

Clases dimensionales de calidad PE (Poste Español). Tabla equivalencia a diámetros en mm y sus cargas.

L (en m)	PERÍMETROS (en cm)											
	TIPO II		TIPO III		TIPO IV		TIPO V		TIPO VI		TIPO VII	
	COGOLLA	A 1,8 m DE LA BASE	COGOLLA	A 1,8 m DE LA BASE	COGOLLA	A 1,8 m DE LA BASE	COGOLLA	A 1,8 m DE LA BASE	COGOLLA	A 1,8 m DE LA BASE	COGOLLA	A 1,8 m DE LA BASE
6	35	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	35	49	35	53	-	-	-	-	-	-	-	-
8	35	52	35	57	40	64	45	69	50	74	55	80
9	35	54	35	60	40	67	45	73	50	78	55	85
10	35	56	35	63	40	70	45	77	50	82	55	89
11	-	-	35	66	40	73	45	80	50	85	55	93
12	-	-	35	68	40	76	45	83	50	89	55	96
13	-	-	-	-	45	79	50	86	55	92	60	99
14	-	-	-	-	45	81	50	89	55	95	60	102
CARGA DE ROTURA NOMINAL (daN)	333		460		651		833		1029		1323	

NOTA: La carga se supone aplicada a 15 cm de la cogolla